




CERAMIC GLASS COATING WIPES APPLICATION INSTRUCTIONS

LINGETTES POUR REVÊTEMENT DE VERRE CÉRAMIQUE INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION



INSTRUCTIONAL VIDEO VIDÉO D'INSTRUCTION

SCAN or VISIT:
SCANNEZ ou VISITEZ :
detourauto.com/guide

IMPORTANT! READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

Do not apply in direct sunlight or when temperature is below 5°C / 41°F. If the coating touches paint or trim, simply wipe off immediately with a dry cloth.

YOU'LL NEED:

- (2) Detour Ceramic Glass Coating Wipes
- Isopropyl alcohol
- Glass cleaner
- Disposable gloves
- Paper towels
- Microfibre towel

PREPARE


⚠ Ensure the glass is **completely clean, cool, and dry** before coating application. Water spots, streaks, remaining moisture, or other contaminants can negatively affect performance. Extra effort and attention to detail will yield the best results.

- 1) Lift both windshield wipers if applicable. Use glass cleaner and paper towels to **thoroughly clean and dry** the entire glass surface. **TIP:** For optimal visibility, consider cleaning the inside of the windshield too.
- 2) Use isopropyl alcohol to clean the entire glass surface again.

APPLY

Put on **Gloves**.

- 3) Using one **Ceramic Glass Coating Wipe** per side of the windshield, apply the coating in a grid pattern (up/down, then side-to-side) to ensure full coverage.



- 4) **Wait approx 7-10 minutes**, then use a clean microfibre towel to firmly buff off the coating in a circular motion **until the glass is completely clear**. Flip towel to a clean side as needed. Variables such as temperature and humidity may affect waiting time, adjust accordingly.
- 5) Wait at least **1 hour** before exposure to moisture, and at least **24 hours** before washing the vehicle.

DONE

TIP: You can refresh the coating's performance anytime after it has fully cured by cleaning the glass with isopropyl alcohol.

IMPORTANT ! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

Ne pas appliquer en plein soleil ni lorsque la température est inférieure à 5 °C (41 °F). Si le revêtement entre en contact avec la peinture ou les garnitures, il suffit de l'essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.

VOUS AUREZ BESOIN :

- (2) Detour Lingettes pour revêtement de verre céramique
- Alcool isopropylique
- Nettoyants à vitres
- Gants jetables
- Essuie-tout
- Serviette en microfibres

PRÉPARATION


⚠ Assurez-vous que la surface vitrée est **parfaitement propre, à température ambiante et sèche** avant l'application. Les taches d'eau, les traînées, l'humidité résiduelle ou d'autres contaminants peuvent affecter négativement les performances. Une préparation soignée et une attention particulière accordée aux détails donneront de meilleurs résultats. Une préparation soignée et une attention particulière accordée aux détails donneront de meilleurs résultats.

- 1) Relevez les deux essuie-glaces, puis utilisez un nettoyant pour vitres et des essuie-tout pour **nettoyer et sécher soigneusement** toute la surface du pare-brise. **CONSEIL :** Pour une visibilité optimale, nettoyez également l'intérieur du pare-brise.
- 2) Utilisez de l'alcool isopropylique pour nettoyer à nouveau toute la surface vitrée.

APPLIQUER

Enfilez des **gants**.

- 3) Utilisez une **lingette de revêtement céramique** pour chaque côté du pare-brise. Appliquez le revêtement en suivant un motif en grille (haut/bas, puis de gauche à droite) afin d'assurer une couverture complète.



- 4) **Attendez environ 7-10 minutes**, puis utilisez une serviette en microfibre propre pour polir fermement le revêtement en effectuant un mouvement circulaire **jusqu'à ce que le verre soit complètement clair**. Retournez la serviette sur un côté propre au besoin. Des facteurs comme la température et l'humidité peuvent influencer le temps d'attente; ajustez en conséquence.
- 5) Attendez au moins 1 heure avant toute exposition à l'humidité et au moins 24 heures avant de laver le véhicule.

FINI

CONSEIL : Ravivez la performance du revêtement en tout temps après son durcissement complet en nettoyant la vitre avec de l'alcool isopropylique.